

θερμοσυστελλόμενα
απλά
2/1



Θερμοσυστελλόμενα με συρρίκνωση 2/1

- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας
-75 έως 125°C
- ✓ Υλικό: Polyolefin
- ✓ Αντίσταση στον ηλεκτρισμό:
600 Volt

Technical Data:		
Property	Test method	Typical data
Operating temperature (°C)	UL 224	-50 to +125
Tensile strength (Mpa)	ASTM D 2671	≥ 14
Elongation at break	ASTM D 2671	> 400
Longitudinal shrinkable ratio (%)	UL 224	0 ± 5
Eccentricity (%)	ASTM D 2671	< 30
Heat aging tensile strength ultimate elongation	158°C / 168hrs	≥ 300
Flammability	VW - 1	Pass
Volume resistance (Ω.cm)	IEC 93	> 10 ¹⁴
Copper stability	UL 224	Pass